DHC 1382

부가 2액형 실리콘 몰딩제

DAEHEUNG CHEMICAL

DHC 1382 는 부가 경화 2 액형으로 전기.전자 부품의 보호 Potting/Molding 에 적합한 흐름성을 갖는 제품입니다.

1. 용도

- 전기.전자 제품의 부품 폿팅 / 몰딩

2. 성능

- 무용제 형으로서 용제의 냄새가 없음
- 상온 경화 / 열 경화
- 저점도 형으로 작업성 우수

3. 물리적 성질

1) 경화 전

물성	단위	DHC 1382(A)	DHC 1382(B)
외관	–	흑색	백색
점도	cps	1,760	1,216
비중	–	1.20±0.02	
혼합비	무게비	A / B = 1 / 1	
가사시간(23℃)	hr	2.5	
경화시간(50℃)	hr	1.0	
완전경화시간(23℃)	hr	24	

2) 경화 후

물성	단위	A+B = 1+1(질량비)
경도	Shore A	20±2
체적 저항율	Ω.cm	3.0×10^{13}
유전율	100Hz	3

4. 취급시 주의사항

- 운송 및 보관 시 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 장기간 또는 반복적인 피부 접촉은 자극을 일으킬 수 있습니다.
- 눈에 들어갔을 때, 즉시 물로 씻고 전문의와 상담 하십시오.
- 본 제품은 해당용도 이외의 사용을 금합니다.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

- 혼합 후 진공 탈포를 거치거나 상온에서 2시간이상 방치하여 사용하여 주십시오.

6. 포장단위

- Packing : 20kg Pail CAN

Please contact us for further information or see Material Safety Data Sheet (MSDS) for this product.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 모곡동 430-8 대흥화학공업㈜

Telephone 02-554-8211, 031-663-5251

Facsimile 02-554-8215, 031-664-3361

Website www.dhcbond.com

DAEHEUNG CHEMICAL