

D-1000B

Caulking Agent

**DAEHEUNG CHEMICAL**

D-1000B 제품은 합성고무를 주성분으로 한 충전, 접착, 방수의 기능을 발휘하는 접착 실링제로서 그 용도가 다양하여 중공업 분야 및 자동차, 건축, 가정용에 이르기까지 모든 산업 분야에 적용되는 우수한 제품입니다.

1. 용도

- 목재, 알루미늄, 금속, 플라스틱, 유리, 콘크리트 등의 틈 및 이음새의 충전, 접착, 방수
- 조인트의 기밀 유지를 위한 충전, 접착
- 각종 크랙 부분의 충전, 접착, 방수
- 세면대, 욕실, 주방의 충전, 접착, 방수

2. 성능

- 목재, 알루미늄, 금속, 플라스틱, 콘크리트, 석재 등 다양한 소재에 대한 강력한 접착성을 발휘합니다.
- 다공질 및 비다공질 소재에 대해 밀착성 및 방수 효과가 우수합니다.
- 내후성, 내약품성, 내열성, 내충격성이 우수합니다.
- 사용이 간편하며 작업성이 우수합니다.

3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	합성 고무
외관	흑색 페이스트
고형분 (at 105±5℃ x 3hr)	62±2 %
점도 (at 20℃, RION VT-04 #2)	90,000~100,000 cps
비중	1.20±0.10 g/cm ³ (at 20 ℃)
희석용제	톨루엔
SLUMP	Max. 10m/m (KS-F-4910)
저장안정성	원형 상태로 9개월 (밀봉 상온 보관)

4. 사용방법

- 시공면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 완전히 제거하여 주십시오. (청소, 용제 세척, SANDING, 건조 등의 방법 사용)
- TUBE 또는 APPLICATOR에 장착하여 시공 부위에 주의하여 시공하십시오. (가장 자리 및 교차되는 부위부터 시공하시면 더욱 효과적입니다.)
- 기밀 유지를 위한 접착제로서의 소요량은 $400\sim600\text{ g/m}^2$ 입니다
- 필요에 따라 마스킹 테이프를 사용하시고 20kg의 PAIL C/N 제품을 사용하실 때에는 기포가 들어가지 않도록 특히 주의하십시오.

5. 취급주의사항 및 보관방법

- 유기 용제가 들어 있으므로 화기에 주의하시고 작업장은 반드시 통풍이 잘되도록 하여 주십시오.
- 일부로 냄새를 맡지 마시고, 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 서늘한 건냉암소($5\sim25^{\circ}\text{C}$)에 보관 관리하여 주십시오.
- 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소($5\sim25^{\circ}\text{C}$)에 보관 하여 주십시오.
- 용도 이외의 사용은 절대 금하며, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

6. 포장단위

- 18kg C/N

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업주

Telephone 02-554-8211, 031-668-1424

Facsimile 02-554-8215, 031-668-1425

Website www.dhcbond.co.kr



DAEHEUNG CHEMICAL