

D-2000P

Styrofoam Adhesive



DAEHEUNG CHEMICAL

D-2000P 제품은 초산 비닐 수지 중합체를 주성분으로 한 핑크색 접착제로서, 특히 초기 접착력이 우수하고 내수성, 내알칼리성이 우수한 속건성형 접착제입니다.

1. 용도

- 스티로폼의 접착
- 아스타일, 종이류, 섬유류, 유리 섬유 및 압면의 접착
- 은박지의 접착 가공
- LAMINATION 가공
- 콘크리트와 목재, 섬유 등의 접착

2. 성능

- 초기 접착력이 매우 우수합니다.
- 내열, 내수성이 양호합니다.
- 속건성이므로 작업성이 우수합니다.
- 건조 피막이 투명하여 목재 오염성이 없습니다.

3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	초산 비닐 수지
외관	핑크색 점조액
고형분	33.5±1 % (105±5℃ x 3hr)
점도	2,500±100 cps (at 20℃, RION VT-04 # 1)
희석용제	알코올류
저장안정성	원형 상태로 9개월 (밀봉 상온 보관)

4. 사용방법

- 피착재 면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 완전히 제거하여 주십시오.
- 필요에 따라 알코올로 접착제를 사용하기 적당하게 희석하십시오.
- 피착재 면에 접착제를 도포 후 2 ~ 5 분 후 접착하여 압축하십시오.

- 도 포 량: 120 ~ 200 g/m²
- 도 포 방 법: 붓, 헤라, 주걱 롤러 등
- 압 축: 수압 또는 HAND ROLLER PRESS 등
- 양 생 시 간: 24 hr 이상

5. 취급주의사항 및 보관방법

- 유기 용제가 들어 있으므로 화기에 주의하시고 작업장은 반드시 통풍이 잘 되도록 하여 주십시오.
- 용도 이외의 사용은 절대 금하며, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 일부러 냄새를 맡지 마시고, 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 주십시오.
- 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 서늘한 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

6. 포장단위

- 800g C/N

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-668-1424

Facsimile 02-554-8215, 031-668-1425

Website www.dhcbond.co.kr



DAEHEUNG CHEMICAL