

D-3371

PVC Adhesive



DAEHEUNG CHEMICAL

D-3371 제품은 합성 수지를 주성분으로 한 PVC 계 무색 투명 접착제로서, 특히 연질 PVC 등의 플라스틱 재료 접착에 우수한 성능을 발휘하는 제품입니다.

1. 용도

- 연질 및 경질 PVC 의 상호접착
- PVC BOARD, PVC PIPE 등 플라스틱 재료의 접착

2. 성능

- 초기 접착력이 우수합니다.
- 속건성이며 작업성이 우수합니다.
- 소재에 대한 침투력이 양호합니다.

3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	합성수지
외관	무색 투명 점조액
고형분	16±1 % (105±5°C x 3hr)
점도	58~60 cps (at 20°C, RION VT-04 # 1)
희석용제	케톤, 톨루엔 등
Open time	2~5 분 (at 20°C)
저장안정성	원형 상태로 9개월 (밀봉 상온 보관)

4. 사용방법

- 접착면의 먼지, 유분 등을 깨끗이 제거한 후, 잘 건조시킵니다.
- 피착재 양면에 접착제를 도포한 후 즉시 접착하여 압착시켜 주십시오.
 - 도 포 량: 120 ~ 200 g/m²
 - 도 포 방 법: 붓, 헤라, 주걱, 롤러 등
 - 압 축 압 력: 5 ~ 10 kg/cm²
 - 양 생 시 간: 24 hr 이상

5. 취급주의사항 및 보관방법

- 유기 용제가 들어 있으므로 화기에 주의하시고 작업장은 반드시 통풍이 잘 되도록 하여 주십시오.
- 일부로 냄새를 맡지 마시고, 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 서늘한 건냉암소(5~25℃)에 보관 관리하여 주십시오.
- 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃)에 보관 하여 주십시오.
- 습기가 많은 재료 표면이나, 습도가 높은 작업 분위기에서 시공할 때 접착제의 백화 현상에 의한 접착 불량 발생 우려가 있으므로 필히 습도 및 습기 관리에 주의가 필요합니다.
- 용도 이외의 사용은 절대 금하며, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

6. 포장단위

- 15kg C/N

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-668-1424

Facsimile 02-554-8215, 031-668-1425

Website www.dhcbond.co.kr



DAEHEUNG CHEMICAL