

DH-77

수성도막방수제(일액형)



DAEHEUNG CHEMICAL

DH-77 은 아크릴 탄성수지(ACRYLIC FLEXIBLE RESIN)와 특수고분자로 중합된 특수제품으로 뛰어난 방수성, 강력한 접착력 및 신축성이 우수하고 표면에 균열이 발생해도 피 도막에 전혀 손상이 없는 우수한 일액형 방수제입니다. 상황에 따라 상도코팅으로 마감할 수 있습니다.

1. 용도

- 주택, 아파트 옥상의 방수
- 건물 내.외벽, 물탱크, 화장실, 지하실 등의 방수

2. 성능

- 심한 진동이 있는 바닥 면에서도 균열이 생기지 않습니다.
- 기온 변화에도 물성이 변하지 않으며, 자외선 및 적외선에도 강합니다.
- 콘크리트, 금속, 목재, 석고보드, 플라스틱 등 어떠한 바닥 면에서도 우수한 접착력을 갖고 있습니다. 특히 지하 방수 시 기존 도막 방수제의 단점을 완전히 보완하여 습윤면에도 탁월한 접착력을 발휘 합니다.
- 고분자의 에멀전이 도막을 형성하고 있으므로 우수한 방수, 방습성을 갖고 있습니다.
- 보수 시에는 문제 발생 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있으므로 보호 등의 파괴 없이도 보수가 가능하며, 혹 보호층의 제거시에도 기존의 공재는 보호합니다. (보수비는 시공비의 20% 이내임)
- 간단한 시공성을 갖고 있으므로 시공 기일이 앞당겨지고 경비도 절감됩니다.
- 이어 치기 부분도 완벽하게 처리됩니다. (이어 치기 부분이 없으므로) 간단한 시공선으로 옥탑도 완벽한 방수처리가 됩니다.
- 슬라브면, 웅벽, 벽면 등에도 방수처리가 완벽합니다.
- 습한 면(함수율 20% 이내)에도 방수작업이 가능하며 효과가 저하되지 않습니다.
- 시공 시 무소음, 무공해, 무재해 등의 안전 방수입니다.

3. 사용방법

- DH-77을 물에 묽게 희석하여 시멘트에 침투할 수 있도록 얇게 도장하여 완전 건조시킵니다.
- DH-77을 원하는 두께에 따라 얇게 여러 번 도장합니다.
 - 1차 프라이머 (30분 건조)
 - 2차 DH-77 도포 (2시간 건조)
 - 3차 DH-77 도포 (완전 건조 8시간)
- 상도 필요 시 우레탄 상도를 도장하면 더욱 탁월한 방수 효과를 낼 수 있습니다.

4. 취급주의사항 및 보관방법

- 5℃ 이하이거나 습도 85% 이상에서는 시공하지 마십시오.
- 시공 착 후에 비가 오거나 물에 젖으면 도막이 흐를 염려가 있으니 주의하십시오.
- 본 제품은 완제품으로 출고되므로 타 제품과 절대로 혼합 사용하지 마십시오.
- 점착력이 강하므로 시공 시 비산에 의한 타 부위에 접착이 되지 않도록 MASKING 작업에 유의하십시오.
- 시험시공을 실시해서 질감 및 작업성을 확인하고 시공에 착수하십시오.
- 제품은 제조일로부터 9개월 이내의 것을 사용하십시오.

5. 포장단위

- 4kg, 18kg PE / GREEN, GRAY

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시기 바랍니다.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64 번길 68 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-668-1424

Facsimile 02-554-8215, 031-668-1425

Website www.dhcbond.co.kr



DAEHEUNG CHEMICAL