

DH-505

왁스코팅제

**DAEHEUNG CHEMICAL**

DH-505는 고급수지와 고밀도 왁스 에멀전을 사용한 아크릴계 접착제로서 분진이 적은 경제형 수지 왁스 제품으로 깊고 은은한 광택을 유지시켜 주며, 강한 내구력과 내오염 방지력이 뛰어난 왁스코팅제입니다.

1. 용도

- 대리석, 아스타일, 에폭시 바닥, 각종 화학상재에 사용 가능

2. 성능

- 보행량이 빈번한 곳에서 광택과 지구력이 뛰어납니다.
- 블랙 힐 마크에 대한 저항성이 뛰어납니다.
- 분진이 적은 저취계열의 경제형 수지 왁스입니다.

3. 물리적 성질

| 물성 | 내용 |
|-----|----------------------------|
| 주성분 | 열경화성 아크릴 수지 |
| 외관 | 투명 유백색 액체 |
| 고형분 | 17~18 % (at 105±5°C x 3hr) |
| 점도 | 6 mPas |
| 비중 | 1.0~1.04 g/cm ³ |
| pH | 8.1~9 |
| 광택도 | 1차-30이상, 2차-65이상, 3차-75이상 |

4. 사용방법

- 표면의 먼지 및 오물을 제거하여 주십시오.
- 중성세제를 희석하여 (희석비율 1:100) 사용하며 걸레에 묻혀 닦아주십시오.
- 깨끗한 물 마포로 충분히 헹구어 주십시오.
- 극세사 걸레로 표면을 한번 더 닦아주십시오. (머리카락 등 제거)
- 왁스를 걸레에 소량씩 묻혀 곁에 따라 고르게 코팅하십시오.
- 1차 코팅이 끝난 후 30분 이상 충분히 건조시킨 후 2~3회 재 코팅하여 주십시오.
(집기류 등은 12시간 경과 후 이동시키시고 굽힘에 주의하십시오.)

- 일상관리 시 중성세제를 사용하거나 깨끗한 물걸레로 닦아준 후 왁스 표면에 물이 잔류하지 않도록 건조시키십시오.
- 광택 저하 시 세정 후 필요하면 왁스를 1 ~ 2 회 재 코팅하십시오.
- 오래 묵은 왁스 및 때 제거 시 박리제를 희석하여 사용하십시오. (박리제 : 물 = 1 : 3) *
* 세제는 반드시 희석하여 사용하십시오.

5. 취급주의사항 및 보관방법

- 박리 작업 시 표면이 마르지 않게 물이나 세제를 부려주거나 고르게 도포해 주십시오.
- 세제를 뿌리고 바로 기계를 대면 완전 박리가 되지 않으므로 충분히 불린 다음 박리하십시오.
- 세제는 반드시 희석해서 사용하여 주십시오.
- 박리 후 표면이 건조되지 전에 세정작업을 하십시오. (크레임 발생 방지)
- 왁스 코팅 시 선풍기 등을 사용하면 광택이 저하되므로 반드시 자연건조 시키십시오.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

6. 포장단위

- 3.75L, 18.75L PE

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-668-1424

Facsimile 02-554-8215, 031-668-1425

Website www.dhcbond.co.kr



DAEHEUNG CHEMICAL