

DH-7700

아크릴도막방수제(일액형)

**DAEHEUNG CHEMICAL**

DH-7700 은 PURE ACRYLIC 으로서 시멘트와의 혼화성이 우수하고 PIGMENT 의 분산성도 뛰어나며 교반 시 기포 억제 작용을 유도한 기능성 수지로서 내수성이 탁월하며 신율이 우수하고 내후성이 뛰어난 방수제입니다.

1. 용도

- 시멘트 혼화형 탄성도막 방수 접착제
- 바닥재용 접착제
- 균열 충전재용 접착제

2. 성능

- 탄성이 우수하며 시멘트 및 안료와의 혼화성이 우수합니다.
- 흐름성이 양호하며 작업성이 좋습니다.
- 무독성이며 냄새가 없습니다.

3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	Pure Acrylic Copolymer
외관	유백색 점조액
고형분	60±2 % (at 105±5℃, 3hr)
점도	7,000~13,000 cps (at 25℃)
비중	약 1.05 g/cm ³ (at 20℃)
pH	6.0±0.5

4. 사용방법

- 시멘트에 물을 먼저 희석한 후 DH-7700 을 혼합합니다.
- HAND MIXER 로 혼합한 후 기포가 발생할 경우 적당한 크기의 봉으로 여러 번 저어주십시오.
- 시공은 붓, ROLLER 등을 사용하여 기포 발생이 없도록 고르게 도포합니다.
- 전체 도막 두께는 보강재에 따라 다르나 1.5 ~ 2.5 mm 가 적합합니다.
- 2 차 도막 방수 후 최소 12 시간이 경과하여 상온 완전 건조 후 3 차 도막 방수를 시공합니다.
- 외부 시공 시 우레탄계 도막 방수제(상도용) 아크릴계 일액형 도막 방수제 또는 보호 몰탈로서 TOP 공 정을 해주십시오.

5. 취급주의사항 및 보관방법

- 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소 (5~25℃이하)에 보관하여 주십시오.
- 접착하는 바닥은 함수율 8% 이하로 건조하여 주십시오.
- 사용 중 접착제가 다른 곳에 묻었을 경우에는 건조하기 전 젖은 걸레 등으로 닦아내어 주십시오.
- 장기간 보관 시 접착제 표면에 접착제의 건조피막이 생길 수 있으니 사용 전 피막을 걷어낸 후 사용하여 주시고 사용 후 남은 접착제는 필히 밀봉하여 건냉암소에 보관하여 주십시오.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.
- 동결하지 않도록 5℃ 이상에서 보관하여 주십시오.
- 사용 후 용기내의 잔량은 밀봉하여 피막이 생기지 않도록 주의하십시오.
- 수지가 눈 및 피부에 닿지 않도록 주의하십시오

6. 포장단위

- 18kg PE

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시기 바랍니다.

DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

Telephone 02-554-8211, 031-668-1424

Facsimile 02-554-8215, 031-668-1425

Website www.dhcbond.co.kr



DAEHEUNG CHEMICAL